

PIANA PISTOLETOWA NISKOPRĘŻNA PIANA POLIURETANOWA FPU-2 PIANA WĘŻYKOWA NISKOPRĘŻNA PIANA POLIURETANOWA FPU-2 PIANA WĘŻYKOWA STANDARD LETNIA PIANA POLIURETANOWA FPU-2

WŁAŚCIWOŚCI

Poliuretanowa piana montażowo - uszczelniająca o doskonałych parametrach użytkowych. Doskonała przyczepność do typowych materiałów stosowanych w budownictwie takich jak cegła, beton, stal, drewno i twarde PCV, elastyczność i stabilność kształtu (brak skurczów pierwotnych i wtórnych) sprawiają, że wykonane nimi uszczelnienia są trwałe i szczelne przez wiele lat. Zwięzła, drobnokomórkowa struktura o zamkniętych porach nadaje pianie wyjątkową stabilność oraz czyni z niej produkt o wysokich parametrach termoizolacyjnych. Wysoka wydajność z jednostkowego opakowania, krótki czas utwardzania oraz szeroki zakres temperatur pracy pozwalają na prowadzenie prac szybko i komfortowo.

Piana w zależności od typu dostępna jest w wersji wężykowej (do aplikacji za pomocą dokręcanego do zaworu aplikatora z wężykiem) jak i pistoletowej (do profesjonalnej aplikacji za pomocą specjalnego pistoletu).

Jako specjalny rodzaj piany dostępna jest wersja o zwiększonej wydajności z opakowania jak również piana o zmniejszonej rozprężności w trakcie utwardzania.

ZASTOSOWANIE

Piana poliuretanowa przeznaczona jest do uszczelniania przestrzeni między ościeżami a ościeżnicami okien i drzwi, wykonanymi z drewna, metalu lub PVC-U, przy montażu okien i drzwi (z wyjątkiem drzwi klasyfikowanych w zakresie odporności ogniowej), przy czym montaż ten powinien być wykonywany przy użyciu łączników mechanicznych.

Piana objęta Krajową Oceną Techniczną może być stosowana do wypełniania pęknięć, przepustów, przetomów i niewielkich, nieruchomych szczelin w połączeniach między elementami przegród w budynku (z wyjątkiem przegród klasyfikowanych w zakresie odporności ogniowej). Może być także stosowana podczas montażu i uzupełnianie izolacji cieplnych dachów i stropodachów, systemów dociepleń, sieci wodnych i centralnego ogrzewania, wylumianie i wyciszenie ścian działowych.

Prace z użyciem piany powinny być wykonywane w temperaturze od +5°C do +30°C. Podczas prac z użyciem piany poliuretanowej należy ściśle przestrzegać warunków jej stosowania, określonych w instrukcji producenta oraz warunków montażu drzwi i okien, określonych w instrukcjach ich producentów.

Piany należy chronić przed działaniem promieniowania UV przez osłonięcie odpowiednimi kitami lub innymi materiałami odpornymi na warunki klimatyczne. Nie należy używać pian poliuretanowych w pobliżu otwartego ognia.

PIANA PISTOLETOWA NISKOPRĘŻNA PIANA POLIURETANOWA FPU-2 PIANA WĘŻYKOWA NISKOPRĘŻNA PIANA POLIURETANOWA FPU-2 PIANA WĘŻYKOWA STANDARD LETNIA PIANA POLIURETANOWA FPU-2

SPOSÓB UŻYCIA

1. Podłoże oczyścić z pyłu, brudu i tłuszczu.
2. Ościeżnice zamontować przy użyciu łączników mechanicznych a przed zastosowaniem pianki rozeprzeć.
3. Stolarkę zabezpieczyć folią lub taśmą klejącą.
4. Temperatura pojemnika co najmniej +10°C do +30°C – optymalnie +20°C.
5. Bezpośrednio przed użyciem energicznie wstrząsnąć pojemnikiem około 20-30 razy.
6. Nakręcić aplikator lub wkręcić pojemnik w pistolet.
7. Położenie robocze pojemnika - zaworem do dołu.
8. Podłoże zwilżyć obficie wodą (nie stosować w okresie zimowym gdy istnieje ryzyko jej przymarznięcia..
9. Szczeliny o szerokości nie większej niż 5 cm wypełnić w 50% ich głębokości - piana powiększa swoją objętość przy utwardzaniu. Szczeliny szersze niż 5 cm wypełnić stopniowo warstwami, a każdą z warstw zwilżyć wodą.
10. Po utwardzeniu nadmiar pianki usunąć mechanicznie, np. nożem.
11. Rozpoczęte opakowanie najlepiej zużyć do końca.
12. Świeże zabrudzenia z pianki oraz pistolety po użyciu czyścić za pomocą Bausolid Czyścik do pian i pistoletu.
13. Utwardzoną pianę należy zabezpieczyć i osłonić farbami, tynkiem lub innymi materiałami zabezpieczającymi przed promieniami UV.

WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE

Skład:	poliuretan,
Kolor:	kremowy,
Gęstość pozorna:	20 ±15% kg/m ³ (wersja pistoletowa), 25 ±15% kg/m ³ (wersja wężykowa),
Czas cięcia:	16 ±10% min (wersja pistoletowa), 26 ±10% min (wersja wężykowa),
Czas wiązania*:	od 2 do 24 h
Temperatura puszki:	>10°C
Odporność termiczna (po utwardzeniu):	-50°C - +90°C
Stabilność wymiarów:	±5% (przy temp. +40°C, 95% RH, 24h)
Wydajność (swobodne spienianie)*:	do 45l (wersja wężykowa); do 48L (wersja pistoletowa), 70l (wersja wysokowydajna)

* Podane wartości zależą od grubości warstwy pianki, temperatury oraz wilgotności powietrza. Pianka utwardza się wilgocią powietrza – wraz ze wzrostem temperatury i wilgotności proces przebiega szybciej.

PIANA PISTOLETOWA NISKOPRĘŻNA PIANA POLIURETANOWA FPU-2 PIANA WĘŻYKOWA NISKOPRĘŻNA PIANA POLIURETANOWA FPU-2 PIANA WĘŻYKOWA STANDARD LETNIA PIANA POLIURETANOWA FPU-2

PRZECHOWYWANIE

Okres przechowywania w zależności od rodzaju piany od 12 do 18 miesięcy od daty produkcji.

Magazynować w suchych, dobrze wentylowanych pomieszczeniach w pozycji pionowej, z dala od urządzeń grzewczych. Temperatura przechowywania wynosi 15-25 °C. Chronić przed mrozem.

Piany można przewozić dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z instrukcją producenta.

OPAKOWANIE

Pojemnik aerosolowy 750ml netto/12 szt. karton.

OSTRZEŻENIA I ZALECENIA BHP

1. Przestrzegać ogólnych zasad BHP.
2. Podczas wykonywania prac należy stosować sprzęt ochrony osobistej (okulary ochronne, fartuch, rękawice)
3. W razie wypadku lub wystąpienia dolegliwości należy zabezpieczyć poszkodowanego przed dalszym narażeniem i niezwłocznie zapewnić mu pomoc medyczną.
4. Nie używać preparatu w pobliżu źródeł zapłonu, nie palić w trakcie prac.
5. Nie przebijać, ani nie zginać opakowania po zużyciu.
6. Preparat chronić przed dziećmi.
7. Przed użyciem przeczytać etykietę na opakowaniu lub zapoznać się z kartą bezpieczeństwa produktu.

UWAGA:

Zalecenia i wskazówki zawarte w tym dokumencie są wynikami naszych doświadczeń i praktyki. Ze względu na różnorodność materiałów i podłoży oraz wielorakość możliwych zastosowań, które pozostają poza naszą kontrolą, nie możemy przyjmować jakiegokolwiek odpowiedzialności za otrzymane rezultaty. We wszystkich przypadkach zaleca się przeprowadzenie próby.

Dokumenty Oceny Technicznej:

Krajowa Ocena Techniczna: ITB-KOT-2018/0608 wydanie 1, KDWU nr 2/2018