

Plastyfikator do zapraw murarskich i tynkarskich

GOLDMURIT

Właściwości

Goldmurit Plastyfikator do zapraw murarskich i tynkarskich to gotowa do użycia, płynna domieszka uplastyczniająca i napowietrzająca zaprawy murarskie i tynkarskie. Poprawia urabialność zapraw, co ułatwia nakładanie i formowanie jej na murach i ścianach. Plastyfikator zwiększa jednorodność, kleistość i przyczepność gotowej zaprawy do podłoża. Nie spływa z powierzchni. Ogranicza powstawianie wykwitów na tynkowanych i wymurowanych elementach. Redukuje użycie wody zarobowej. Napowietrza zaprawy, zwiększa ich objętość oraz odporność gotowego wyrobu na niskie temperatury. Mieszanka z dodatkiem Goldmurit Plastyfikatora do zapraw murarskich i tynkarskich nie osiada pod ciężarem cegieł lub bloczków. Domieszkę można stosować z wszystkimi cementami normowymi.



Goldmurit Plastyfikator do zapraw murarskich i tynkarskich charakteryzuje się wysoką wydajnością, obniża koszty. Jest to domieszka bezchlorkowa, nie powoduje korozji elementów metalowych.

Sposób użycia

Goldmurit Plastyfikator do zapraw murarskich i tynkarskich powinien być dozowany równocześnie z wodą zarobową. Zaleca się dozowanie w ilości od 0,3% do 0,4% w stosunku do wagi cementu (tj. ok. 75 - 100ml na 25kg cementu). Dokładnie wymieszać.

UWAGA: Ze względu na różne typy cementów konieczna jest próba technologiczna dla danego zastosowania!

Przechowywanie

Przechowywać i transportować w oryginalnych i szczelnie zamkniętych opakowaniach. Preparat chronić przed nagrzaniem i mrozem.

Zalecenia bezpieczeństwa

Chronić przed dziećmi. Podczas pracy należy przestrzegać przepisów BHP, nosić środki ochrony osobistej (rękawiczki gumowe, okulary, ubranie robocze) Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Nie połykać. W przypadku dostania się go do oczu, należy niezwłocznie przemyć dużą ilością czystej wody i w razie potrzeby skontaktować się z lekarzem.

Okres przydatności

Preparat zużyć w ciągu 24 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Data produkcji jest numerem partii.

Plastyfikator do zapraw murarskich i tynkarskich

GOLDMURIT

Informacje techniczne

Skład	Mieszanina żywic i niejonowych środków powierzchniowo czynnych
Kolor i postać	Czerwony płyn
Gęstość	0,996 do 1,036 g/cm ³
ph	6,40-8,40
Opakowania	Butelka 1l, kanister 5l

Informacje specjalne

Produkt został zakwalifikowany jako stwarzający zagrożenie. Przed użyciem należy zapoznać się z kartą charakterystyki materiałów niebezpiecznych.

Producent nie ma wpływu na niewłaściwe użycie materiału, jego zastosowanie do innych celów lub w innych warunkach niż wyżej opisane. Prawidłowe, a co za tym idzie skuteczne stosowanie preparatu nie podlega naszej kontroli tak więc gwarancją objęta jest tylko jakość dostarczonego wyrobu. Producent ani jego upoważniony przedstawiciel nie może ponosić odpowiedzialności za straty poniesione w skutek nieprawidłowego użycia lub przechowywania produktu. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści niniejszej karty wynikających np. ze zmian przepisów, modyfikacji wyrobu, postępu technicznego lub innych zaistniałych przyczyn Pracownicy Firmy Jurga upoważnieni są do przekazywania informacji technicznych tylko i wyłącznie zgodnych z niniejszą kartą techniczną. Informacje różniące się od informacji zawartych w niniejszej karcie winny być potwierdzone w formie pisemnej. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy zasięgnąć porady producenta. Niniejsza karta techniczna produktu jest obowiązująca i zastępuje wszystkie poprzedni.

Styczeń 2024

Plastyfikator do zapraw murarskich i tynkarskich

GOLDMURIT